



PROPIEDADES TÉCNICAS

Composición	100% PES
Peso	268 g/m ² ± 5% 7.90 oz/yd ² ± 5%
Grosor	0.63 mm ± 5% 0.025 in ± 5%
Tamaño de franja	Sólido: 130 mm ± 1% (5 1/8 in ± 1%) Malla: 100 mm ± 1% (3 7/8 in ± 1%)
Ancho de rollo	2.8 m 110.2 in
Largo de rollo	40 m 43.74 yd
Resistencia a la tensión	Trama: 291.6 daN/5cm
Resistencia al desgarro	Urdimbre: 1.5 daN
Resistencia a la luz (Grey Scale)	4.5 Grado Xenotest

PROPIEDADES CONTROL SOLAR

Bloqueo UV-R	99.7%
Bloqueo UV-A	99.7%
Bloqueo UV-B	99.9%
Transmisión (Ts)	0.4%
Reflección (Rs)	34.1%
Absorción (As)	65.5%

*Pruebas aplicadas a la franja sólida del tejido. Evaluaciones presentadas por diferentes laboratorios.

APLICACIONES



Persianas
duales



Únicamente
para uso interior

GRUPO CORTILUM®

CUIDADOS Y MANTENIMIENTO



Aspirar para
mantenimiento
regular



No limpiar en
seco ni usar
limpieza a vapor



No exprimir



No usar cloro



No lavar